



## BORI tenkovrstvá lazúra

### URČENIE

Pre dekoráciu a ochranu dreva vo vnútorných a vonkajších priestoroch :tatranský profil, stenové a stropné obklady, ploty, jednoduchý nábytok...

### VLASTNOSTI

- priehľadný náter zvyrazňuje prírodný vzhľad dreva
- dekoratívna ochrana
- hĺbková ochrana dreva
- neobsahuje biocídne prostriedky
- jednoduché nanášanie

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	alkydne pojivo, rozpúšťadlo, transparentné mikro pigmenty
ODTIENE	bezfarebné, 10 štandardných odtieňov; <b>HELIOMIX</b>
ZÍSKANIE ODTIEŇA	vzájomné miešanie štandardných odtieňov <b>HELIOMIX</b>
LESK	/
HUSTOTA	0.85 g / ml
RIEDENIE	pripravená na použitie
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín - výrobok - 700 g/l, hraničný limit (IIA(f) 2010) - 660 g/l, báza max. 690g/l
BALENIE	štandardné odtiene: 0.75 l, 2.5 l, 5 l; <b>HELIOMIX</b> : 1 l, 3l, 10 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok použiteľný do dátumu uvedeného na balení.

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPÔSOB NANÁŠANIA	riedenie	viskozita	tryska	tlak
štetec, valček, máčanie, nanášanie handrou	/	/		
PODMIENKY PRE PRÁCU	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C			
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suché na prach cca. 3 hod., suché na dotyk 5 hod., interval medzi vrstvami 6 - 10 hodín. V podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanosení 10 - 12 m <sup>2</sup> /l, praktická spotreba závisí od úpravy a druhu dreva i spôsobu nanášania.			
ČISTENIE NÁRADIA	<b>TESSAROL riedidlo</b>			

### PRÍPRAVA PODKLADU

Nové drevo

Vlhkosť ihličnatých druhov dreva nesmie prekročiť 15%, u listnatých druhov 12%. Suchý podklad prebrúsime a očistíme, **NITRO riedidlom** odstránime vosk, živicu a masťotu.

Obnova starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme a prebrúsime, poškodené nátery odstránime úplne.

### NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA	KONEČNÝ NÁTER
NOVÉ DREVO	vnútri	brúsenie, odstraňovanie nečistoty	/	1x <b>BORI tenkovrstvá lazúra</b>
	vnútri - drevo vo vlhku		1x <b>BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom</b>	1x <b>BORI tenkovrstvá lazúra</b>
	vonku		1x <b>BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom</b>	1x <b>BORI tenkovrstvá lazúra</b>
STARÉ NÁTERY	vnútri	čistenie a	/	1x <b>BORI tenkovrstvá lazúra</b>
	vonku	brúsenie, odstránenie poškodených náterov	ako pri veľmi poškodených náteroch 1x <b>BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom</b>	1x <b>BORI tenkovrstvá lazúra</b> 1-2x <b>BORI laková lazúra UV PROTECTION</b>



#### UPOZORNENIE

- Pred použitím je potrebné farbu dobre premiešať.
- Pri obnovovaní starých náterov vyberieme odtieň svetlejší od pôvodného, alebo pôvodný zmiešame s bezfarebným. Počet vrstiev vplýva na odtieň – každá vrstva dá tmavší odtieň.
- Pre veľký vplyv druhu dreva na konečný odtieň doporučujeme pokus na menšej časti povrchu určeného na náter.
- Pri nátere tatranského profilu doporučujeme ochranu dreva z oboch strán, pretože tým dosiahneme lepšiu rozmerovú stálosť.
- **BORI tenkovrstvú lazúru** môžeme použiť aj ako napúšťadlo pred **IDEAL lakovaním lakmi** na parkety a **TESSAROL lakmi**.