



BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom

URČENIE

Pre impregnáciu dreva vo vonkajších priestoroch: okná, dvere, konštrukcie krovu, tatranský profil, pergoly, ploty, záhradný nábytok...
Pre vlhké stavebné priestory (kuchyne, kúpeľne, pivnice).

VLASTNOSTI

- ochrana dreva pred čerňaním, plesňami a drevnými hubami
- dobré prenikanie
- bezfarebnosť
- jednoduché nanášanie

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	alkydne pojivo, rozpúšťadlo, biocídny prostriedok
ODTIEŇ	bezfarebný
PRÍPRAVA ODTIEŇA	/
LESK	/
HUSTOTA	0.85 g / ml
RIEDENIE	prípravený(á) na použitie
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín - výrobok - 750 g/l, hraničný limit (IIA(h) 2010) - 680 g/l.
BALENIE	0.75 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok použiteľný do dátumu na balení

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPÔSOBY NANAŠANIA	riedenie	viskozita	tryska	tlak
štetec, valček	/	/		
namáčanie	/	/		
PODMIENKY PRE PRÁCU	Teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C			
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť. 65%)	suché na prach cca. 2 hod., suché na dotyk 5 hod, interval medzi vrstvami 6 - 10 hodín Pri podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanášaní 10 - 12 m ² / 1 l, praktická spotreba závisí od úpravy a druhu dreva i spôsobu nanášania.			
ČISTENIE NÁSTROJOV	TESSAROL riedidlo			

PRÍPRAVA PODKLADU

Nové drevo

Vlhkosť ihličnatého dreva nesmie prekročiť 15%, u listnatých druhov dreva 12%. Suchý podklad prebrúsime a očistíme, **NITRO riedidlom** odstránime vosk, živicu a masťnotu.

Obnova starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme i prebrúsime, poškodené nátery odstránime úplne.



NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNÁCIA		KONEČNÝ NÁTER
NOVÉ DREVO	lazúrny náter - vonku	brúsenie, odstránenie nečistoty	1x BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom	/	2x BORI laková lazúra alebo 2x BORI akrylátová laková lazúra
	krycí náter - vonku		1x BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom	2x TESSAROL základná farba na drevo alebo 2x TESSAROL akrylátová základná farba na drevo	2x TESSAROL email alebo 2x TESSAROL profesionál email alebo 2x TESSAROL akrylátový email
	lazúrny náter - vonku vysta - vený vlhku		1x BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom	/	2x BORI laková lazúra UV PROTECTION alebo 2x BORI akrylátová laková lazúra alebo 2x BORI tenkovrstvá lazúra alebo
	krycí náter - vnútro vystavený vlhku		1x BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom	1x TESSAROL základná farba na drevo alebo 1x TESSAROL akrylátová základná farba na drevo	2x TESSAROL email alebo 2x TESSAROL profesionál email alebo 2x TESSAROL akrylátový email
STARÝ NÁTER	lazúrny náter - vonku	čistenie a brúsenie, odstránenie poškodených častí	Pri veľmi poškodených náteroch 1x BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom	/	1-2x BORI laková lazúra alebo 1-2x BORI akrylátová laková lazúra
	krycí náter - vonku		Pri veľmi poškodených náteroch 1x BORI tenkovrstvá lazúra s biocidom	1-2x TESSAROL základná farba na drevo alebo 1-2x TESSAROL akrylátová základná farba na drevo	1-2x TESSAROL email alebo 1-2x TESSAROL profesionál email alebo 1-2x TESSAROL akrylátový email

UPOZORNENIE

- Pri natieraní tatranského obkladu doporučujeme ochranu dreva z oboch strán, pretože tým dosiahneme lepšiu rozmerovú stálosť.