

# TECHNICKÝ LIST

## HYDROBAN

PND 01 - 685 - 84  
JK 246 - 236 - 06

- Zloženie:** Hydroban je roztok syntetickej živice a polystyrénu v organických rozpúšťadlách s prídavkom zmäkčovadla, plnidiel a pigmentov.
- Použitie:** Hydroban je určený na vrchné nátery betónu, kovu a dreva. Zvlášť vhodný je ako protiprašný a ochranný náter na betónové podlahy napr. v garážach, pivniciach, skladových a výrobných halách.
- Návod na použitie:** Pred použitím je potrebné obsah obalu dobre premiešať, v prípade potreby precediť a zriediť na vhodnú konzistenciu. Nanáša sa pri teplote  $10 \div 25 \text{ }^\circ\text{C}$  na čistý, suchý a vyzretý minerálny podklad.  
Savé podklady (betón, omietka, ...) je potrebné najprv penetrovať prípravkom zriedeným riedidlom S 6005 v pomere 1:1. Po dokonalom zaschnutí sa nanáša náterová látka v dvoch až troch vrstvách, v intervale  $4 \div 6$  hodín.  
Kovové konštrukcie je potrebné pred nanesením prípravku mechanicky zbaviť korózie, odmastiť a ošetriť základným náterom s protikoróznym účinkom. Po dokonalom zaschnutí sa nanáša Hydroban v dvoch až troch vrstvách, v intervale  $4 \div 6$  hodín.  
V prípade náterov veľkých plôch sa odporúča zliať obsahy všetkých obalov použitej náterovej látky kvôli zjednoteniu farebného odtieňa. Hydroban nie je určený na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, krmivami a na nátery detského nábytku a hračiek. Neodoláva organickým rozpúšťadlám a ropným produktom.
- Farebné odtiene:** Hydroban sa vyrába v nenormalizovaných odtieňoch: 0111 - šedý, 0200 - hnedý, 0400 - modrý, 0500 - zelený, 0840 - červenohnedý, 0600 - žltý.
- Riedenie:** S 6005 .
- Výdatnosť:**  $4 \div 8 \text{ m}^2 / \text{kg}$  v jednej vrstve
- Technické údaje:** *Vlastnosti v kvapalnom stave*  
Vzhľad: stredne viskózna kvapalina s obsahom rozmiešateľnej usadeniny.  
Výtokový čas F4, ( $20 \text{ }^\circ\text{C} / 50 \text{ } \%$  RV):  $80 \text{ s} \div 160 \text{ s}$   
Obsah neprchavých zložiek (1 hod /  $150 \text{ }^\circ\text{C}$ ): min. 45 %  
Riediteľnosť 1:1 riedidlom S 6005: vyhovuje.
- Vlastnosti pri zasychaní*  
Roztierateľnosť: max. stupeň 2  
Zlievateľnosť: max. stupeň. 2  
Zasychanie (stupeň 1): max. 12 hod.  
Zasychanie (stupeň 4): max. 48 hod

*Vlastnosti zaschnutého náteru*

Lesk:	stupeň 4 ÷ 5
Kryvosť:	stupeň 3 ÷ 4
Priľnavosť:	stupeň 3 ÷ 4

**Záručná doba:** 36 mesiacov od dátumu výroby

**Horľavosť:** Hydroban je horľavá kvapalina 2.triedy nebezpečnosti.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / S – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

**Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151**