

Prince Color® Decotop AZ

Vodouriediteľný základný i vrchný akrylový lak na drevo, drevené šindle, omietky, betón, zinok, hliník, tvrdý PVC atď. Je to 100 % - ný akrylát, odolný voči poveternostným vplyvom a odolný voči oteru podľa DIN 13 300. Prince Color® Decotop AZ je rýchloschnúci (pri zodpovedajúcom počasi sa dajú vyhotoviť 2 nátery počas jedného dňa), má vysokú kryciu schopnosť, obzvlášť dobre vyplíňa, prepúšťa vodné pary, je odolný voči alkáliam a je mimoriadne výdatný.

Merná hmotnosť:	1,13 – 1,24 g/cm ³
Spojivo na báze:	Čistý akrylát
Stupeň lesku / povrch:	S hodvábnym leskom
Veľkosti balenia:	0,75 l; 3 l
Uskladnenie:	V pevne uzavretých obaloch až do 24 mesiacov. Načatý obal držať dobre uzavretý a čoskoro spracovať.
Spôsob použitia:	Náter štetcom, náter valčekom (valček s krátkym vlasom) alebo striekanie. (Údaje o striekaní: airless - stlačený vzduch - viď. Tabuľka striekania.)
Teplota spracovania:	Spracovávať pri teplote, ktorá nemá byť nižšia ako +5 °C (teplota vzduchu a objektu).
Spotreba (na 1 náter):	cca 90 ml/m ² (hladký podklad). Ide o orientačnú hodnotu, ktorú nemožno považovať za záväznú, nakoľko každý povrch vykazuje iné vlastnosti, ktoré ovplyvňujú spotrebu. Pre presnú kalkuláciu sa spotreba stanoví pomocou skúšobného náteru na objekte.
Doby schnutia (pri teplote 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu): - nelepivý po - tuhý po - pretierateľný po	cca 1,5 hod. cca 3 hod. cca 6 hod. Nižšie teploty a vyššia vlhkosť vzduchu spôsobujú spomalenie schnutia.
Tónovanie:	Podľa vzorkovníkov BASF Color Sensation, RAL, NCS
Riedenie:	Vodou
Čistenie náradia:	Okamžite po použití očistiť vodou, príp. pridať trochu saponátu
Označenie nebezpečenstva:	viď. platná Karta bezpečnostných údajov

Podklad a nanášanie náteru: Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, zbavený mastnoty, vosku, silikónu a prachu.

Príprava podkladu:

Nové podklady: Odstrániť znečistenia a očistiť plochy. Odstrániť prípadne sa vyskytujúci slinutý povrch (spekance).

Staré podklady: Plochy dôkladne (mechanicky alebo prostredníctvom trysiek pary) očistiť buď na mokro alebo na sucho. Voľné častice náteru, ako aj staré nátery a vrstvy, ktoré nedržia, je potrebné odstrániť a dodatočne očistiť (buď mechanickým spôsobom alebo pomocou vhodných odstraňovačov starých náterov). Aby sa zabránilo zmenám zafarbenia, ktoré sú spôsobené látkami, obsiahnutými v dreve (napr. u tropických drevín), mal by sa vykonať základný náter pomocou Prince Color® Decotop UWP. Rovnako pri starých náteroch na dreve, ktorých vlastnosti sa nedajú jednoznačne zistiť (vodouriediteľné moridlá, staré dechtové nátery a nátery obsahujúce karbolíneum atď.).

V prípade špeciálnych užívateľsko-technických problémov kontaktujte príslušného obchodno-technického poradcu firmy BASF Slovensko spol. s r.o..

Podklad	Príprava podkladu	Základná / Náterová farba
Nová omietka (skupina omietok II a III), omietky v súlade s pravidlami techniky omietania – nechať dostatočne zatuhnúť	Pozri: „Príprava podkladu“	Ak je potrebné: Prince Color® Multigrund PGM
Stará omietka (skupina omietok II a III)	Novomietnuté miesta po d dostatočnej dobe schnutia odborne fluatovať (fluoro-kremičitan) a dodatočne poumývať.	Prince Color® Multigrund PGM
Sadrové a hotové omietky zo IV. skupiny omietok	Prípadne sa vyskytujúce spekance a pretečenia zo stierkového tmelu je nutné odbrúsiť.	Prince Color® Multigrund PGM
Staré nosné omietky zo syntetických živíc	Pozri: „Príprava podkladu“	Prince Color® Multigrund PGM
Nový ťažký betón	Znečistenia spôsobené oddeňovacím olejom, masnotou a voskom odstrániť buď fluatovým penovým kúpeľom, alebo tryskom pary.	Ak je potrebné: Prince Color® Multigrund PGM
Starý ťažký betón	Malé poškodenia a priehlbinky opraviť stužujúcim tmelom (Prince Color® Z 301 DS)	Prince Color® Multigrund PGM
Dosky cementotrieskové a drevotrieskové	Pozri: „Príprava podkladu“	Prince Color® Decotop UniPrimer
Staré, nosné olejové, lakové a disperzné nátery	Lesnúce sa povrchy zdrsniť alebo nalúhovať.	-
Drevo (ihličnaté drevo, listnaté drevo), prípustná vlhkosť dreva max. 20 %	Hrany zaobliť, drevené časti zbaviť prachu, drevy bohaté na živicu a tropické drevy poumývať pomocou Nitro-Universalverdünnung,	Prince Color® Decotop UWP
Plasty, duroplasty (teplom tvrditeľné plastické hmoty) / termoplasty tvrdé	Plochy dôkladne očistiť, poťažne odmastiť, zľahka ich zdrsniť brúsny papierom a vydrhnúť ich s Speziaverdünnung. V prípade uvoľňovania častíc je podklad nevhodný.	-
Zinok, pozinkovaná oceľ	Kúpeľ v čpavkovom zmáčacom prípravku podľa BFS-Komentára č. 5 alebo odmastiť špec. čističom zinku.	-
Hliník	Pozri: „Príprava podkladu“	-
Cementový poter	Odstrániť cementové usadeniny (obohatenie spojiva). Očistiť a zbaviť prachu.	Prince Color® Multigrund PGM

Základný náter:

1 x Prince Color® Decotop AZ, zriedený max. 10 %.

Krycí náter:

V závislosti od namáhania 1 – 2 x Prince Color® Decotop AZ, zriedený max. 5 %.

Tabuľka striekania:

Nanášanie striekaním	Striekacie systémom „airless“	Striekacie stlačeným vzduchom
Tlak pri striekaní:	150 bar	3-4 bar
Ø trysky	0,28 - 0,38 mm	1,2 - 1,5 mm
Konzistencia (DIN 4 mm)	v dodanej konzistencii	cca 30 "
Riedenie	-	15 - 20 obj. %

Upozornenia:

Na zmenu farebného odtieňa a štruktúry povrchu z dôvodu poveternostných vplyvov a vplyvom životného prostredia nemožno uplatňovať záruku. Technická funkčnosť je zaručená.

Pri nepriaznivých podmienkach (napr. zatienená stena prípadne blízkosť porastov) nemožno vylúčiť tvorbu mikroorganizmov, napr. rias na povrchu, čo nie je dôvod na reklamáciu. Pred spracovaním dôkladne premiešať. Nespracovávať pri priamom slnečnom žiarení. Nepoužívať na podkladoch, vystavených trvalej vlhkosti a na garážové podlahy. Taktiež nevhodný na silne namáhaných podlahách (napr. v podzemných garážach, skladiskách atď). Nepoužívať na natieranie eternitových strešných plôch. Len pre použitie, ktoré je v súlade so stanoveným účelom. Počas spracovania vo vnútorných priestoroch (interiéroch) a po ňom, je potrebné zabezpečiť dostatočné odvetranie. Uskladniť mimo dosah detí. Dbáť na to, aby sa nevdychoval aerosol (rozstrek). Pri kontakte s očami a pokožkou, tieto ihneď dôkladne opláchnuť vodou. Nedopustiť, aby sa farba dostala do kanalizácie, vodných tokov a do zeme. Očistenie náradia je potrebné urobiť vodou a mydlom hneď po použití. Len úplne (bezo zvyšku) vyprázdnené obaly dávať recyklovať. Tekuté zvyšky materiálu odovzdať v zberni pre staré laky.

Je nutné dodržiavať bežné ochranné opatrenia.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92
E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.-V.
T 0918 444 918
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Pezínok, Senec, Šala
T 0910 908 590 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800 Žilina, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Martin, Námestovo, Považská Bystrica, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany, Zlaté Moravce
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobotka, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov, Sobrance, Snina, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Vydané: marec 2009

Novým vydaním stráca staré platnosť.