



## TESSAROL akrylátová základná farba na železo

### URČENIE

Základný antikorozívny náter na ochranu železných a ocelových povrchov, ako sú ploty, dvere, okná, stavebné zámočnícke predmety vo vnútorných a vonkajších priestoroch.

### VLASTNOSTI

- riedi sa vodou
- ekologicky priateľská
- bez nepríjemného zápachu
- dobrá príľnavosť
- rýchle sušenie

TECHNICKÉ ÚDAJE	
<b>ZLOŽENIE</b>	akrylátová disperzia, pigment, antikorozívny pigment
<b>ODTIEN</b>	hrdzavočervený
<b>VYTVÁRANIE ODTIENA</b>	/
<b>LESK</b>	polomatný
<b>HUSTOTA</b>	1,2 g / ml
<b>RIEDENIE</b>	voda
<b>EU VOC kategória a limity</b>	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín - výrobok - 140 g/l, hraničný limit (IIA(i) 2010) - 110 g/l.
<b>BALENIE</b>	0.75 l
<b>TRVANLIVOSŤ</b>	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebiteľný do dátumu uvedenom na balení <b>NESMIE ZMRZNÚŤ !</b>

NÁVOD NA POUŽITIE				
<b>SPÔSOB NANÁŠANIA</b>	riedenie	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
<b>štetec (umelé vlákna)</b>	podľa potreby			
<b>striekanie</b>				
<b>striekanie vzduchom</b>	5-10%	cca. 50s	1.2 – 1.5mm	2 – 3 bar
<b>PRACOVNÉ PODMIENKY</b>	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +8°C, relatívna vlhkosť vzduchu pod 80%			
<b>SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)</b>	suché na prach cca. 1 hod., suché na dotyk 2-3 hod., interval medzi vrstvami 6-8 hodín. V podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje.			
<b>VÝDATNOSŤ</b>	teoretická: pri jednonásobnom nanesení 8-10m <sup>2</sup> / 1 l, praktická spotreba závisí od spôsobu nanášania			
<b>ČISTENIE NÁSTROJOV</b>	vodou ihneď po použití, už usušenú farbu NITRO-riedidlom			

### PRÍPRAVA PODKLADU

Železný a ocelový podklad

Hrdzu odstránime mechanicky, masťotu a ostatné nečistoty **NITRO-riedidlom**.

Obnova starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme a prebrúsime, poškodené nátery odstránime úplne.



## NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	ZÁKLADNÝ NÁTER	KONEČNÝ NÁTER
ŽELEZO, OCEĽ	vnútri	odstraňovanie hrdze a nečistoty	1x TESSAROL akrylátová základná farba na železo	2x TESSAROL akrylátový email alebo 2x TESSAROL email alebo 2x TESSAROL email profesionál alebo 2x TESSAROL email na radiátory
	vonku		2x TESSAROL akrylátová základná farba na železo	
STARÉ NÁTERY	vnútri/ vonku	čistenie a brúsenie, odstraňovanie poškodených náterov a hrdze	1-2x TESSAROL akrylátová základná farba na železo	1-2x TESSAROL akrylátový email alebo 1-2x TESSAROL email alebo 1-2x TESSAROL email profesionál alebo 1-2x TESSAROL email na radiátory

### UPOZORNENIE

- Pri pracovnej teplote pod 8°C sa netvorí náterový film.