



TESSAROL základná farba na železo

URČENIE

Základný antikorozívny náter na ochranu železných a ocelových povrchov, ako sú ploty, dvere, okná a stavebné zámočnícke predmety, vo vnútorných a vonkajších priestoroch.

VLASTNOSTI

- ochrana pred hrdzavením pomocou antikorozívnych pigmentov
- dobrá príľnavosť
- dobré krytie
- jednoduchá aplikácia

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	alkydne pojivo, rozpúšťadlo, pigment, antikorozívny pigment
ODTIEŇE	biely, sivý, hrdzavočervený
VYTVÁRANIE ODTIEŇA	vzájomné miešanie štandardných odtieňov
LESK	matný
HUSTOTA	1.2 - 1.3 g / ml závisí od odtieňa
RIEDENIE	riedidlo TESSAROL , max. 15%
EU VOC kategória a limity	Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín - výrobok - 500 g/l, hraničný limit (IIA(i) 2010) - 500 g/l.
BALENIE	0.2 l, 0.75 l, 2.5 l, 10 l; biely: 0,75l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, suchý priestor) je výrobok upotrebiteľný do dátumu uvedenom na balení.

NÁVOD NA POUŽITIE				
SPÔSOB NANÁŠANIA	riedenie	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	Tlak
štetec, valček	podľa potreby - max. 5%			
striekanie				
striekanie vzduchom	max. 15%	cca. 30s	1.2 - 1.5mm	3 - 4 bar
airless-bezvzdušné striekanie	/	doporučená	0.23 - 0.28 mm	120-160 bar
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C			
SUŠENIE (T = +20°C, relatívna vlhkosť 65%)	suché na prach cca. 5 hod., suché na dotyk 7-9 hod., interval medzi vrstvami 24 hod. V podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti sa čas sušenia predlžuje.			
VÝDATNOSŤ	teoretická: pri jednonásobnom nanesení 7-9m ² / 1 l, praktická spotreba závisí od spôsobu nanášania a zvoleného odtieňa.			
ČISTENIE NÁRADIA	riedidlo TESSAROL			

PRÍPRAVA PODKLADU

Železný a ocelový podklad

Hrdzu odstránime mechanicky, masťotu a ostatné nečistoty **NITRO-riedidlom**.

Obnova starých náterov

Nepoškodené nátery očistíme a prebrúsime, poškodené nátery odstránime úplne.



NÁTEROVÝ SYSTÉM

PODKLAD		PRÍPRAVA PODKLADU	ZÁKLADNÝ NÁTER	KONEČNÝ NÁTER
ŽELEZO, OCEĽ	vnútri	odstraňovanie hrdze a nečistoty	1x TESSAROL základná farba na železo	2x TESSAROL email alebo 2x TESSAROL email profesionál alebo 2x TESSAROL email na radiátory alebo 2x TESSAROL antik alebo 2x TESSAROL akrylátový email
	vonku		2x TESSAROL základná farba na železo	
STARÉ NÁTERY	vnútri/ vonku	čistenie, brúsenie a odstraňovanie poškodených náterov a hrdze	1-2x TESSAROL základná farba na železo	1-2x TESSAROL email alebo 1-2x TESSAROL email profesionál alebo 1-2x TESSAROL email na radiátory alebo 1-2x TESSAROL antik alebo 1-2x TESSAROL akrylátový email

UPOZORNENIE

- Ak hrdzu odstraňujeme chemickými prostriedkami na báze kyseliny (fosforu), povrch musíme dôkladne umyť vodou, vysušiť a až potom naniesť **základnú farbu na železo TESSAROL**, pretože zvyšky prostriedku na čistenie zabraňujú vysušeniu.
- V slabo prevetraných priestoroch sa môže prejaviť silnejší zápach organických rozpúšťadiel.